

MASILLA - MODO DE EMPLEO

• Tipo de superficies:

Para superficies tipo: mármol, granito y piedra sinterizada (Silestone, Dekton, Teclam, etc.).

• Preparación de la superficie:

La superficie a tratar debe encontrarse limpia y seca. Se recomienda eliminar el polvo de la superficie con un paño, una pistola de aire, u otros.

• Qué necesito para aplicar el producto:

Espátula o llana. Guantes de látex (nitrilo). Se recomienda también mascarilla y gafas de protección.

• Pasos de aplicación del producto:

1. Pesar un 2% de peróxido de benzoilo en función de la cantidad de masilla elegida.
2. Mezclar de forma homogénea el peróxido con la masilla.
3. Aplicar con espátula o llana sobre la superficie.
4. La reacción es muy rápida, aplicar en el material antes de los 5 minutos.
5. Dejar secar entre 8 – 12 minutos a una temperatura de 25°. Para alcanzar el mayor rendimiento de la masilla se debe esperar 1 hora.

• Uso interior y/o exterior: Interior.

• En qué casos se puede usar el producto:

Ejemplos: para la reparación de grietas o imperfecciones de la piedra, o para el pegado de ésta.

• Cómo conservar el producto tras el uso:

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar seco a una temperatura que no exceda los 25°. Fecha de caducidad: 1 año en estas condiciones.