

Glaxs Fast Pack

Cola bicomponente extra clara sin amarilleo - en cartucho - para pegados visibles

Extraclear bicomponent glue with zero yellowing – in cartridge – for visible bonding

Glaxs fast se caracteriza por tener una excelente adhesión en muy poco tiempo, permitiendo el corte y pulido de las piezas encoladas 45-60 min,. Glaxs fast es una cola bicomponente para encolados visibles. Se utiliza para pegar piedra natural, aglomerado de cuarzo y cerámica. Encolado invisible sin amarilleamiento. Practicidad, resistencia y rapidez para el encolado multimaterial a 45°. Amplia gama de colores y colores a juego con las principales marcas de aglomerado y cerámica. El producto se envasa en bicartuchos especiales de 215 ml y relación 2:1. Las dos cámaras del cartucho incluyen resina y endurecedor ya predosificados. Con la ayuda de un mezclador especial y una pistola adecuada, se permite la dosificación correcta de los componentes sin ningún esfuerzo. El producto endurecido tiene una superficie lisa, brillante y bien pulible. Para interior y exterior.



Glaxs fast is characterized by having an excellent adhesion in a very short time, allowing the cutting and polishing of the glued pieces 45-60 min,. Glaxs fast is a two-component glue for visible bonding. Used to glue natural stone, quartz agglomerate and ceramics. Invisible bonding with zero yellowing. Practicality, strength and speed for multi-material bonding at 45°. Wide range of colors and match colors with the main brands of agglomeration and ceramics. The product is packaged in special 215 ml 2:1 ratio bi-cartridges. The two chambers of the cartridge include resin and hardener already pre-dosed. With the help of a special mixer spout and appropriate gun, it allows the correct dosage of the components without any effort The hardened product has a smooth, shiny and well polishable surface. For indoor and outdoor.

Ventajas principales / Main features

- + pegado extra fuerte /bonding extra strong
- + máxima estabilidad a la luz/maximum ligh stability
- + interior & exterior
- +cero halos /no shodow effect

Materiales / Surfaces



Piedra natural Cerámica Cuarzo
Natural Stone Ceramic Quartz

Ventajas secundarias / Secondary features

- + para pegado a 45°/ for 45° bonding
- + no gotea / dripless

Antes/Después de la aplicación / Before/after application

n.d.

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

La información contenida en esta ficha técnica se basa en pruebas realizadas en nuestros laboratorios y es correcta según nuestra experiencia. Estos datos pueden ser modificados sin previo aviso y no deben ser considerados legalmente relevantes. El cliente tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto antes de utilizarlo. El cliente está obligado a comprobar que el uso del producto cumple con las leyes, normas y patentes vigentes en el país en el que se utiliza el producto.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

- +fácil de pulir / *easy to polish*
- + fácil de dosificar / *easy to dose*
- + baja contracción / *low shrinkage*
- + limita el desperdicio / *limits to waste*

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

ISTRUCCIONES DE USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Todas las superficies a tratar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. En caso de superficies brillantes y/o lisas, se aconseja frotar la superficie con papel de lija antes del pegado. Retirar la rosca y destapar el cartucho. Fijar el mezclador al cartucho a través de la boquilla con rosca. Antes de aplicar la cola sobre las superficies, es obligatorio desechar los primeros 10-20 gramos de producto extraído (unos 10 cm). Repita este paso cada vez que cambie un mezclador usado por uno nuevo. Después del uso, limpie la boquilla, vuelva a colocar el tapón y deseche el mezclador. Utilice pistolas con relación 2+1. El producto no fraguará por debajo de +10 C. Ventajas: • Cero amarilleamiento a los rayos del sol • Buen brillo y color tras el corte y pulido • Muy alta adherencia • Curado rápido también a baja temperatura, +1°C • Sistema predosificado, listo para usar, sin posibilidad de errores de mezcla Apto para exterior e interior.

All the surfaces to be treated must be cleaned, dry and free of dust and grease. In case of glossy and/or smooth surfaces, we suggest to scrub the surface with sandpaper before gluing. Remove the threaded extremity and uncap the cartridge. Fix the mixer to the cartridge through the threaded nozzle. Before applying the glue on the surfaces, it is mandatory to discard the first 10-20 grams of product extruded (about 10 cm). Repeat this step each time you change a used mixer with a new one. After usage, clean the nozzle, replace the cap and discard the mixer. Use guns with ratio 2+1. The product will not set below +10 C. Advantages: • Zero yellowing to ray sun • Good gloss and colour after cutting and polishing • Very high adhesion • Cure fast at low temperature too, +1°C • Pre-dosed, ready-to-use system, no possibility of mixing mistakes Suitable for outdoor and indoor.

DATOS TÉCNICOS		TECHNICAL DATA	
Viscosidad parte A 25°C	Gel suave	Viscosity part A 25°C	Soft gel
Viscosidad cps parte B 25°C ASTM D2196	1500 – 3300	Viscosità cps part B 25°C ASTM D2196	1500 – 3300
Densidad parte A / parte B a 25°C gr/cm ³	1.38 / 1.16	Density part A / part B at 25°C gr/cm ³	1.38 / 1.16
Aspecto parte A / aspecto parte B	Gel suave/Líquido transparente	Aspect part A / Aspect part B	Soft gel / Transparent liquid
Proporción A+B	2 + 1	Mixing Ratio A+B	2 + 1
Tiempo de gel en masa 25°C	3-5 min	Gel time in bulk at 25°C	3-5 min

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

La información contenida en esta ficha técnica se basa en pruebas realizadas en nuestros laboratorios y es correcta según nuestra experiencia. Estos datos pueden ser modificados sin previo aviso y no deben ser considerados legalmente relevantes. El cliente tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto antes de utilizarlo. El cliente está obligado a comprobar que el uso del producto cumple con las leyes, normas y patentes vigentes en el país en el que se utiliza el producto.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Sin pegajosidad en capa fina a 25°C con 50% de humedad relativa	25 min	Tacky free in thin layer at 25°C, 50% relative humidity	25 min
Sin pegajosidad en capa fina a 45°C, 10% humedad relativa	n.d.	Tacky free in thin layer at 45°C, 10% relative humidity	n.a.
Dureza en Shore D ASTM D 2240 tras postcurado 50°C durante 12h	80	Hardeness in Shore D ASTM D 2240 after postcuring 50°C for 12h	80
Ensayo de amarilleamiento en cámara climática Qsun, (ASTM D904), 1 año de condiciones exteriores (luz + lluvia+ oscuridad + choque térmico)	Assente	Yellowing test in climatic chamber Qsun, (ASTM D904), 1 year of outdoor conditions (light + rain+ dark + thermal shock)	No change
Temperatura mínima de reacción	+1°C	Minimum reaction temperature	+1°C
Temperatura mínima de uso tras endurecimiento	-25°C	Minimum temperature of use after hardening	-25°C
Temperatura máxima de uso tras endurecimiento	+60°C	Maximum temperature of use after hardening	+60°C
Tiempo de trabajo a 25°C (tiempo para pulido y corte)	60 min	Working time at 25°C (time for polishing or cutting)	60 min
Adhesión en mármol blanco tras 1h ASTM D4541	n.d.	Adhesion on white marble after 1 ASTM D4541	n.a.
Adhesión sobre mármol blanco post curado 50°C per 12 ore ASTM D4541	n.d.	Adhesion on white marble after postcuring 50°C for 12 hours ASTM D4541	n.a.
Adhesión sobre granito tras 1h ASTM D4541	n.d.	Adhesion on granite after 1h ASTM D4541	n.a.
Adhesión sobre granito post curado 50°C per 12 ore ASTM D4541	6.0 – 7.0 MPa	Adhesion on granite after postcuring 50°C for 12 hours ASTM D4541	6.0 – 7.0 MPa
Adhesión post curado tras 1h ASTM D4541	9.0 – 10.0 MPa	Adhesion on quartz after 1h ASTM D4541	9.0 – 10.0 MPa
Adhesión sobre cuarzo post curado 50°C per 12 ore ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa	Adhesion on quartz after postcuring 50°C for 12 hours ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa
Adhesión sobre cerámica tras 1h ASTM D4541	9.0 - 11 MPa	Adhesion on ceramic after 1h ASTM D4541	9.0 - 11 MPa
Adhesión sobre cerámica post curado ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa	Adhesion on ceramic after postcuring 50°C for 12 hours ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL / STORAGE AND SHELF LIFE

Los productos en cartucho durarán al menos 18 meses en el envase y 12 meses fuera de él, en condiciones normales entre 18-25°C, mantenidos lejos de fuentes de calor, humedad y luz solar.

The products in cartridge will last at least 18 months in the pack and 12 months out of pack, in normal conditions between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light.

MEDIDAS DE SEGURIDAD / SAFETY MEASURES

La resina y el endurecedor son productos químicos, lea la ficha de datos de seguridad antes de usarlos y las normas escritas en la etiqueta del cartucho.

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

La información contenida en esta ficha técnica se basa en pruebas realizadas en nuestros laboratorios y es correcta según nuestra experiencia. Estos datos pueden ser modificados sin previo aviso y no deben ser considerados legalmente relevantes. El cliente tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto antes de utilizarlo. El cliente está obligado a comprobar que el uso del producto cumple con las leyes, normas y patentes vigentes en el país en el que se utiliza el producto.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Resin and hardener are chemical products, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the cartridge.

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

La información contenida en esta ficha técnica se basa en pruebas realizadas en nuestros laboratorios y es correcta según nuestra experiencia. Estos datos pueden ser modificados sin previo aviso y no deben ser considerados legalmente relevantes. El cliente tiene la responsabilidad de comprobar la idoneidad del producto antes de utilizarlo. El cliente está obligado a comprobar que el uso del producto cumple con las leyes, normas y patentes vigentes en el país en el que se utiliza el producto.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.