

## RESINA EPOXI MESAS - MODO DE EMPLEO

### • Tipo de usos:

Para la realización de mesas epoxi, mesas de madera, mesas río, etc. También se pueden realizar manualidades.

### • Qué necesito para aplicar el producto:

Envase para realizar la mezcla de la parte A + la parte B. Báscula para calcular las cantidades. Algún objeto para realizar la mezcla (tipo: palo de madera o plástico).

La aplicación se realiza vertiendo la mezcla en el molde o espacio creado para su aplicación.

### • Pasos de aplicación del producto:

1. **Preparar la zona de manera estanca:** crear un molde donde introducir una hoja de embalaje de nailon o polietileno ajustándolo al molde, después introducir la madera la madera y después verter la resina.
2. Si se desea añadir **color**, debe mezclarse inicialmente con la parte A. Se recomienda usar entre 0,05% – 3% del peso total de la mezcla.
3. **Mezclar de forma homogénea** la parte A + la parte B en una proporción de 2:1 (100:50), proporción en peso.
4. **Realizar coladas máximas** de 2 centímetros de espesor
5. **Mezclar con suavidad** para no crear burbujas de aire.
6. **Verter suavemente la resina** sobre el espacio previsto con anterioridad.
7. En caso de que queden burbujas en la superficie, **usar un secador** para deshacerlas.
8. **Tiempo de mezcla** (tiempo para realizar la mezcla antes de verter): máximo 5 minutos a muy bajas revoluciones
9. **Tiempo de gel:** De 20 a 30 minutos
10. **Tiempo de secado:** 24h siempre que las condiciones ambientales sean primavera- verano. Si la temperatura ambiente es fría, tardará más en secar (hasta varios días, en función de las condiciones).

### • En qué casos se puede usar el producto:

Ejemplos: para la realización de mesas epoxi, mesas de madera, mesas río, etc. También se pueden realizar manualidades.

### • Cómo conservar el producto tras el uso:

Cerrar bien el envase y conservar el producto en un lugar seco a una temperatura que no exceda los 18 - 25°. Fecha de caducidad: 2 años en estas condiciones.